



# KUREZ VOX WHITE PIGMENTED

## Compuesto de curado blanco pigmentado

### Descripción

**KUREZ VOX WHITE PIGMENTED** es un compuesto de curado blanco de emulsión de cera pigmentada para concreto nuevo que requiera una membrana de curado reflectante. Esto mantiene la humedad adecuada en el concreto nuevo para que las propiedades como resistencia y durabilidad se puedan desarrollar. Esta formulación blanca pigmentada también refleja luz solar, ayudando a mantener el concreto fresco cuando se está trabajando en climas cálidos.

### Aplicaciones básicas

- Pavimentación exterior
- Paredes, columnas y barreras en carreteras
- Concreto en residencias
- Aceras, bordillos y cunetas
- Tableros de puentes y pretiles
- Estructuras de concreto comerciales

### Características/Beneficios

- Forma una eficiente barrera contra la humedad para optimizar el curado del concreto.
- Ayuda a asegurar la hidratación adecuada del cemento.
- Cero VOC
- Diseñado principalmente para aplicaciones exteriores donde se necesita reflejar la luz solar.
- No tiene olor.

### Información Técnica

#### Datos Técnicos de Ingeniería.

Los siguientes resultados fueron obtenidos en laboratorio.

**Tiempo de secado\*** @ 73°F, 50% RH: .....1 hora

**Tráfico peatonal:** .....de 2 a 4 horas

**Tráfico vehicular:** .....de 6 a 10 horas

**VOC Contenido:** .....0 g/L

**Pérdida de humedad** (ASTM C 156): .....< 0.55 kg/m<sup>2</sup>

*\* Concreto colocado en baja temperatura y / o humedad relativa alta, extenderá el tiempo de secado.*

**Apariencia:** KUREZ VOX WHITE PIGMENTED es un líquido pigmentado de color blanco. Después de su aplicación y secado, se forma una capa blanca.

### Empaque

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED se empaqueta en barriles de 55 gal (208 L) y cubetas de 5 gal (18.9 L).

### Duración

1 año en su envase original sellado.

### Especificaciones/Cumplimientos

- ASTM C 309, Tipo 2, Clase A
- AASHTO M 148, Tipo 2, Clase A & B
- USDA cumplimiento

### Rendimiento

ft<sup>2</sup>/gal (m<sup>2</sup>/L)

Concreto pulido:.....300 (7.4)

Concreto texturizado:.....200 (4.9)

El rendimiento será variable, dependiendo de la porosidad de la superficie y la textura de la misma. EVITE APLICAR UNA CAPA EXCESIVA. APLICACIONES MÁS GRUESAS PUEDEN CONDUCIR A LA DECOLORACIÓN Y UN MENOR RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.

## Instrucciones de uso

**Preparación de la superficie:** Este producto está diseñado para ser usado solamente en concreto fresco. Se deberá dejar terminada la superficie del concreto con la textura deseada antes de usarse.

**Mezcla:** Agitar antes de usar. El material puede separarse si se almacena durante largo tiempo. Se recomienda una agitación suave antes de su uso.

**Aplicación:** Aplicar una capa uniforme con bomba rociadora o rodillo. El producto puede ser rociado con una bomba de rociado manual o con un pulverizador industrial sin aire. Si se aplica con rodillo, utilice una felpa corta.

**Curado:** Para un mejor curado del concreto recién colocado, aplique KUREZ VOX WHITE PIGMENTED tan pronto como sea posible y / o inmediatamente después que desaparezca el “brillo” de la humedad de la superficie.

## Limpieza

Limpiar las herramientas y el equipo con agua tibia y jabonosa antes que KUREZ VOX WHITE PIGMENTED se seque.

## Remove

Puede ser removido usando EUCO CLEAN & STRIP o con el uso cuidadoso de un spray de agua de alta presión.

## Precauciones/Limitaciones

- Este producto utiliza cera como medio de curado. La aplicación en concreto alisado con llana, puede volverlo significativamente más resbaladizo.
- No permita que el producto se congele. Almacenar entre los 50°F a 100°F (10°C to 38°C).
- Para obtener mejores resultados con la aplicación, la temperatura del producto debe estar entre 50°F to 100°F (10°C to 38°C) con un ambiente y superficie con temperaturas entre 45°F to 110°F (7°C to 45°C).
- Es necesario remover completamente antes de instalar adhesivos, alfombras, azulejos u otros revestimientos.
- No la someta a la lluvia o agua durante 12 horas después de la aplicación.
- No está diseñado para ser usado en paneles de concreto arquitectónico a menos que se planee removerlo completamente.
- No diluya este producto con agua u otros disolventes.
- En todos los casos, consultar la Hoja de Datos de Seguridad antes de usarlo

Rev. 11.14

**WARRANTY:** The Euclid Chemical Company (“Euclid”) solely and expressly warrants that its products shall be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. Unless authorized in writing by an officer of Euclid, no other representations or statements made by Euclid or its representatives, in writing or orally, shall alter this warranty. EUCLID MAKES NO WARRANTIES, IMPLIED OR OTHERWISE, AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ORDINARY OR PARTICULAR PURPOSES OF ITS PRODUCTS AND EXCLUDES THE SAME. If any Euclid product fails to conform with this warranty, Euclid will replace the product at no cost to Buyer. Replacement of any product shall be the sole and exclusive remedy available and buyer shall have no claim for incidental or consequential damages. Any warranty claim must be made within one (1) year from the date of the claimed breach. Euclid does not authorize anyone on its behalf to make any written or oral statements which in any way alter Euclid’s installation information or instructions in its product literature or on its packaging labels. Any installation of Euclid products which fails to conform with such installation information or instructions shall void this warranty. Product demonstrations, if any, are done for illustrative purposes only and do not constitute a warranty or warranty alteration of any kind. Buyer shall be solely responsible for determining the suitability of Euclid’s products for the Buyer’s intended purposes.